

Eurocross

Artikelbezeichnung	EC 50	EC 80	EC 100	EC 125
Faserzusammensetzung	80 % PES 20 % CV	80 % PES 20 % CV	80 % PES 20 % CV	80 % PES 20 % CV
Verfestigung/ Faserorientierung	chemisch	chemisch	chemisch	chemisch
Gewicht [g/m ²]	50	80	100	125
Dicke [mm]	0,77	1,00	1,63	1,77
Höchstzugkraft längs [N/5cm]	35	30	50	50
Höchstzugkraft quer [N/5cm]	35	90	120	150
Dehnung längs [%]	35	30	20	20
Dehnung quer [%]	75	40	45	45
Luftdurchlässigkeit [l/m ² s]	4.650	2.750	2.150	1.940
Porengröße größte Pore viele Poren	125 70	100 50	90 45	85 40
Porenvolumen [%]	---	---	---	---

Eigenschaften: hohe Festigkeit in Längs und Querrichtung
Mittel-, Fein- und Feinstfiltration; Druckbandfilteranlagen; Unterdruckfilteranlagen

Standardbreiten (mm): 500, 700/710, 1040, 1500 2000

Standardlängen (m): 50, 100

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und haben kein anderes Ziel, als über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten zu informieren. Sie können auf keinen Fall garantieren, daß unsere Produkte diese oder jene Eigenschaften besitzen oder zu einer bestimmten Anwendung angebracht sind. Es ist Sache des Benutzers, sich über eventuell existierende industrielle Eigentumsrechte abzusichern. Die Qualität unserer Produkte ist im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen garantiert.

