

Eurospun ES Polyester

Artikelbezeichnung	ES 20 PES	ES 30 PES	ES 50 PES
Faserzusammensetzung	100% PES	100% PES	100% PES
Verfestigung/ Faserorientierung	spun-bonded	spun-bonded	spun-bonded
Gewicht [g/m ²]	20	30	50
Dicke [mm]	0,16	0,18	0,20
Höchstzugkraft längs [N/5cm]	40	80	160
Höchstzugkraft quer [N/5cm]	35	75	130
Dehnung längs [%]	25	40	50
Dehnung quer [%]	30	50	60
Luftdurchlässigkeit [l/m ² s]	5.600	5.000	2.500
Porengröße größte Pore	180	180	100
viele Poren	150	140	75
Porenvolumen [%]	---	---	---

Eigenschaften: hohe Festigkeit in Längs und Querrichtung; thermisch Gebunden
Oberflächen- und Mittelfiltration; Unterdruckfilteranlagen; Vakuumfilteranlagen

Standardbreiten (mm): 500, 540, 700/710, 1000, 1500, 2000

Standardlängen (m): 50, 100, 150

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und haben kein anderes Ziel, als über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten zu informieren. Sie können auf keinen Fall garantieren, daß unsere Produkte diese oder jene Eigenschaften besitzen oder zu einer bestimmten Anwendung angebracht sind. Es ist Sache des Benutzers, sich über eventuell existierende industrielle Eigentumsrechte abzusichern. Die Qualität unserer Produkte ist im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen garantiert.

