

Eurospun PP Polyester

Artikelbezeichnung	ES 20 PP	ES 30 PP	ES 50 PP
Faserzusammensetzung	100% PP	100% PP	100% PP
Verfestigung/ Faserorientierung	spun-bonded	spun-bonded	spun-bonded
Gewicht [g/m ²]	20	30	50
Dicke [mm]	0,2	28	0,39
Höchstzugkraft längs [N/5cm]	42	75	120
Höchstzugkraft quer [N/5cm]	23	40	70
Dehnung längs [%]	46	90	60
Dehnung quer [%]	49	100	90
Luftdurchlässigkeit [l/m ² s]	5.000	3.100	1.500
Porengröße größte Pore	150	120	70
viele Poren	100	90	40
Porenvolumen [%]	---	88	86

Eigenschaften: hohe Viskosität; geeignet für Säure, laugen und hartes Wasser; thermisch Gebunden; offenporig, besonders für Mineralöle geeignet

Standardbreiten (mm): 500, 540, 700/710, 1000, 1500, 2000

Standardlängen (m): 50, 100, 150

Oberflächen- und Mittelfiltration; Schwerkraftanlagen

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und haben kein anderes Ziel, als über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten zu informieren. Sie können auf keinen Fall garantieren, daß unsere Produkte diese oder jene Eigenschaften besitzen oder zu einer bestimmten Anwendung angebracht sind. Es ist Sache des Benutzers, sich über eventuell existierende industrielle Eigentumsrechte abzusichern. Die Qualität unserer Produkte ist im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen garantiert.

